

DESCRIPTION DU PRODUIT

LE **TECBLOK TK598** EST UN ADHÉSIF ANAÉROBIQUE DE RÉTENTION EN PÂTE DE FORCE MOYENNE POUR LE TRAVAIL A DES TEMPÉRATURES ALLANT JUSQU'À 149° C(300° F). IL EST IDÉAL POUR LES ÉCARTS DE DIAMÈTRE ALLANT JUSQU'À 0,005". UTILISE POUR JOINDRE DES PIÈCES S'ASSEMBLANT DE MANIÈRES TRÈS PRÉCISES, POUR LES ARBRES ET ROTOR DE MOTEURS, LES POULIES ET LES ENGRENAGES.

FICHE TECHNIQUE

TYPE :	ESTER METHACRYLATE
COULEUR :	VERT
VISCOSITÉ :	125 CPS @ 25° C(77° F)
TEMPS DE MANIPULATION :	10 MINUTES
TEMPS DE FIXATION :	1-3 HEURES
POLYMÉRISATION COMPLÈTE :	24 HEURES
CONSISTANCE :	LIQUIDE
GRAVITE SPÉCIFIQUE :	1,10
TEMPÉRATURE DE SERVICE :	-55° C (-67° F) @ 150° C(302° F)
NORME MILITAIRES :	R-46082B TYPE I
DURÉE DE VIE :	12 MOIS
ENTREPOSAGE :	ENTREPOSER CE PRODUIT DANS UN ENDROIT SEC ET FRAIS. CONSERVER LE RÉCIPIENT BIEN FERMÉ A LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE (ENTRE 7° C (46° F) ET 27° C (82° F)). TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE JAMAIS REMETTRE DE PRODUIT NON UTILISER DANS LE CONTENANT ORIGINAL, CAR CELA POURRAIT ALTÉRER LES PROPRIÉTÉS DU PRODUIT.

MÉTHODE D'APPLICATION

LE **TECBLOK TK598** S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE BOULON EN QUANTITÉ SUFFISANTE POUR REMPLIR LES FILETS. TOUTES LES SURFACES DOIVENT ÊTRE PROPRES, SÈCHES, SANS POUSSIÈRES ET SANS GRAISSE. AGITER VIGOREUSEMENT AVANT L'UTILISATION. POUR LES ASSEMBLAGES TRÈS PRÉCIS, IL EST RECOMMANDER DE METTRE DU FREIN FILET SUR LES DEUX PIÈCES AVANT DE LES ASSEMBLER. POUR LES DÉMONTER, IL EST RECOMMANDER DE CHAUFFER LES PIÈCES A APPROXIMATIVEMENT 121° C(250° F) ET DE LES DÉASSEMBLER PENDANT QU'ELLES SONT CHAUDES.

AVIS IMPORTANT

TOUTE AFFIRMATION, RECOMMANDATION ET INFORMATION TECHNIQUE CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT BASÉES SUR DES TESTS ET INFORMATIONS CONSIDÉRÉS PAR TEC-N-TEC COMME ÉTANT EXACTS PRÉSENTEMENT. TEC-N-TEC N'ASSUMERA AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ POUR LES RÉSULTATS OBTENUS PAR L'USAGER DE CE PRODUIT.

NOUS CROYONS QUE LE PRODUIT ET LES RENSEIGNEMENTS CI-INCLUS SONT VÉRIDIQUES. TEC-N-TEC INC. N'EST PAS RESPONSABLE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT POUR TOUTE CONSÉQUENCE OU DOMMAGES DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, SAUF DE REMPLACER LE PRODUIT OU DE REMBOURSER L'ACHAT À L'ACHETEUR.

**TEC-N-TEC INC.**8244 PASCAL-GAGNON
MONTREAL, QC H1P 1Y4TEL : (888)832-7777 - (514)325-7777
FAX : (888)832-0282 - (514)325-0282SITE WEB : WWW.TEC-N-TEC.COM
COURRIEL : PRO@TEC-N-TEC.COM